



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告



扫一扫 可查询

产品名称：A 型抗碱底漆同色底漆

委托单位：贵州涂艺博涂料科技有限公司

检验类别：委托检验

广州必维技术检测有限公司

Guangzhou BV Technology Testing Co., Ltd

检测检验专用章



BUREAU VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告

客户及样品信息	委托单位	贵州涂艺博涂料科技有限公司		
	委托单位地址	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县园区		
	生产单位	贵州涂艺博涂料科技有限公司		
	生产单位地址	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县园区		
	样品名称	A 型抗碱底漆同色底漆	商标	/
	样品数量	5kg	产品等级	合格品
	规格型号	20KG/桶	样品状态	完好、无异常
检验类别	委托检验	送检日期	2026 年 01 月 01 日	
检验日期	2026 年 01 月 01 日	完成日期	2026 年 01 月 05 日	
依据标准	JG/T 210-2018 《建筑内外墙用底漆》 GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》			
检测项目	见后续			
检验结论	本次委托检验，所检项目全部符合要求			
补充说明	/			

技术检
★
则检验专



批准人: 赵旭

审核人: 程志刚

编制人: 吴永



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告

序列	检测项目	单位	标准要求	实测数据	单项结论
1	容器中状态	—	无硬块，搅拌后呈均匀状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	合格
2	施工性	—	刷涂无障碍	刷涂无障碍	合格
3	涂膜外观	—	正常	正常	合格
4	干燥时间（表干）	h	≤2.0	1.2	合格
5	耐水性（96 h）	—	无异常	96 h 无异常	合格
6	耐碱性（48 h）	—	无异常	48 h 无异常	合格
7	抗泛碱性	—	无异常	无异常	合格
8	透水性	mL	≤0.5	0.3	合格
9	附着力（划格法）	级	≤1	1	合格
10	VOC 含量	g/L	≤80	35	合格
11	甲醛含量	mg/kg	≤50	未检出（检出限 5 mg/kg）	合格
12	苯系物总和含量	mg/kg	≤100	未检出（检出限 10 mg/kg）	合格
13	可溶性重金属（铅 Pb）	mg/kg	≤90	未检出（检出限 2 mg/kg）	合格
14	可溶性重金属（镉 Cd）	mg/kg	≤75	未检出（检出限 2 mg/kg）	合格
15	可溶性重金属（铬 Cr）	mg/kg	≤60	未检出（检出限 2 mg/kg）	合格
16	可溶性重金属（汞 Hg）	mg/kg	≤60	未检出（检出限 2 mg/kg）	合格



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验结果仅对来样负责。
7. 对于送检样品，样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

MA