



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告



扫一扫 可查询

产品名称：砂岩漆

委托单位：贵州涂艺博涂料科技有限公司

检验类别：委托检验

广州必维技术检测有限公司

Guangzhou BV Technology Testing Co., Ltd

检测检验专用章



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告

客户及样品信息	委托单位	贵州涂艺博涂料科技有限公司		
	委托单位地址	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县园区		
	生产单位	贵州涂艺博涂料科技有限公司		
	生产单位地址	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县园区		
	样品名称	砂岩漆	商标	/
	样品数量	5kg	产品等级	合格品
	规格型号	/	样品状态	完好、无异常
检验类别	委托检验	送检日期	2025 年 04 月 28 日	
检验日期	2025 年 04 月 28 日	完成日期	2025 年 05 月 12 日	
依据标准	JG/T 24-2018 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 GB/T 23986-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法			
检测项目	见后续			
检验结论	本次委托检验，所检项目全部符合要求			
补充说明	/			

技术检

则检验专



批准人: 赵×旭

审核人: 程志刚

编制人: 吴永



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

检测报告

检测项目	标准要求	检测结果	单项判定	检测标准名称
容器中状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	合格	JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
施工性	喷涂无障碍	喷涂无障碍	合格	JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
干燥时间（表干），h	≤4	3.0	合格	GB/T 1728-1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法
初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	合格	JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
耐水性，96h	无异常	无异常	合格	GB/T 1733-1993 漆膜耐水性测定法
耐碱性，48h	无异常	无异常	合格	GB/T 9265-2009 建筑涂料 涂层耐碱性的测定
粘结强度（标准状态），MPa	≥0.50	0.68	合格	JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
VOC 含量, g/L	≤120	78	合格	GB/T 23986-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法



BUREAU
VERITAS



中国认可国际
互认检测
TESTING
CNAS L 3841



201819121418

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验结果仅对来样负责。
7. 对于送检样品，样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

MA